

Technical Data

产品说明

Globalene® 868H 是一种聚丙烯无规共聚物(PP 无规共聚物)材料。该产品在北美洲或亚太地区有供货,加工方式为:injection stretch blow molding 或注射成型。

Globalene® 868H 的主要特性有:

- 共聚物
- 加工性能良好
- 良好的刚度
- 透明度

典型应用领域包括:

- 家庭应用
- 瓶子

总体

材料状态	• 已商用 : 当前有效
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)
搜索 UL 黄卡	• Lee Chang Yung Chemical Industry Corp. • Globalene®
供货地区	• 北美洲 • 亚太地区
特性	• 良好的成型性能 • 清晰度, 高 • 良好刚性 • 无规共聚物
用途	• 家用货品 • 瓶子
形式	• 粒子
加工方法	• Injection Stretch Blow Molding • 注射成型

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 / 比重	0.905 g/cm³	ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	18 g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动	1.3 %	ASTM D955
机械性能	额定值 单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	38.2 MPa	ASTM D638
伸长率		ASTM D638
屈服	9.0 %	
断裂	52 %	
弯曲模量	1650 MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	20 J/m	ASTM D256
硬度	额定值 单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	101	ASTM D785
热性能	额定值 单位制	测试方法
Heat Deflection Temperature	105 °C	ASTM D648

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料 ; 不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性 : 这些不能被视为规格。



Globalene® 868H

聚丙烯无规共聚物

Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

购买地点

供应商

Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.

Taipei, Taiwan

电话: +886-2-2528-8895

Web: <http://www.lcygroup.com>

分销商

请联系供应商以便为 Globalene® 868H 查找分销商

