

LAPEROS® B230

液晶聚合物
Polyplastics Co., Ltd.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

High Rigidity, CF reinforced

总体

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)
UL 黄卡 ²	• E106764-218420
搜索 UL 黄卡	• Polyplastics Co., Ltd.
供货地区	• 亚太地区
填料/增强材料	• 碳纤维增强材料, 30% 填料按重量
特性	• 刚性, 高
UL 文件号	• E106764
部件标识代码 (ISO 11469)	• >LCP-CF30<

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	1.49 g/cm ³	1.49 g/cm ³	ISO 1183
收缩率 ⁴			内部方法
垂直接口方向 : 0.0394 in (1.00 mm)	0.18 %	0.18 %	
流动方向 : 0.0394 in (1.00 mm)	-0.050 %	-0.050 %	
吸水率 (73°F (23°C), 24 hr)	0.080 %	0.080 %	ISO 62
机械性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
抗张强度	35500 psi	245 MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	0.90 %	0.90 %	ASTM D638
弯曲模量	4.35E+6 psi	30000 MPa	ISO 178
弯曲应力	43500 psi	300 MPa	ISO 178
弯曲应变	1.1 %	1.1 %	ISO 178
冲击性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
简支梁缺口冲击强度	2.9 ft-lb/in ²	6.0 kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
热变形温度 (264 psi (1.8 MPa), 未退火)	464 °F	240 °C	ISO 75-2/A
电气性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
体积电阻率	7.0E+2 ohm·cm	7.0E+2 ohm·cm	内部方法
可燃性	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
UL 阻燃等级	V-0	V-0	UL 94
补充信息	额定值 (英制)	额定值 (公制)	
Color Number	BK430P	BK430P	

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 80x80x1 mm; Inj. Pressure 79MPa



LAPEROS® B230

液晶聚合物

Polyplastics Co., Ltd.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

购买地点

供应商

Polyplastics Co., Ltd.

Tokyo, Japan

电话: +81-3-3593-2441

Web: <http://www.polyplastics.com/>

分销商

请联系供应商以便为 LAPEROS® B230 查找分销商

