

Zytel® HTN 51G15HSL BK083

HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN

DuPont Performance Polymers

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

15% Glass Reinforced, PPA, High Performance Polyamide

总体

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Processing - Injection Molding (English)
UL 黄卡 ²	• E41938-234557
搜索 UL 黄卡	• DuPont Performance Polymers
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲 • 非洲和中东 • 欧洲 • 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量
添加剂	• 热稳定剂
特性	• 热稳定性
机构评级	• UL 未评级
加工方法	• 注射成型
部件标识代码 (ISO 11469)	• >PA6T/XT-GF15<
Part Marking Code (SAE J1344)	• >PPA-GF15<

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	1.30 g/cm ³	1.30 g/cm ³	ISO 1183
收缩率			ISO 294-4
垂直流动方向	0.60 %	0.60 %	
流动方向	0.30 %	0.30 %	
粘数 (96% H2SO4)	83.0 cm ³ /g	83.0 cm ³ /g	ISO 307
机械性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
拉伸模量	943000 psi	6500 MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (断裂)	16000 psi	110 MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	2.0 %	2.0 %	ISO 527-2
弯曲模量	841000 psi	5800 MPa	ISO 178
冲击性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
-40°F (-40°C)	2.4 ft·lb/in ²	5.0 kJ/m ²	
73°F (23°C)	2.4 ft·lb/in ²	5.0 kJ/m ²	
简支梁无缺口冲击强度 (73°F (23°C))	11 ft·lb/in ²	23 kJ/m ²	ISO 179/1eU
悬臂梁缺口冲击强度			ISO 180/1A
-40°F (-40°C)	2.4 ft·lb/in ²	5.0 kJ/m ²	
73°F (23°C)	2.4 ft·lb/in ²	5.0 kJ/m ²	
热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
热变形温度			
66 psi (0.45 MPa), 未退火	529 °F	276 °C	ISO 75-2/B
264 psi (1.8 MPa), 未退火	482 °F	250 °C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁴	572 °F	300 °C	ISO 11357-3
电气性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
体积电阻率	1.0E+15 ohm·cm	1.0E+15 ohm·cm	IEC 60093
漏电流痕指数	575 V	575 V	IEC 60112
可燃性	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
可燃性等级			IEC 60695-11-10, -20
0.0295 in (0.750 mm)	HB	HB	
0.0591 in (1.50 mm)	HB	HB	
极限氧指数	23 %	23 %	ISO 4589-2



备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ First Heat



购买地点

供应商

DuPont Performance Polymers
Wilmington, DE USA
电话: 302-999-4592
Web: <http://plastics.dupont.com/>

分销商

Biesterfeld Plastic GmbH

Biesterfeld Plastic GmbH is a Pan European distribution company. Contact Biesterfeld Plastic GmbH for availability of individual products by country.

电话: +49-40-32008-0

Web: <http://www.biesterfeld-plastic.com/>

供货地区: Algeria, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Egypt, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Libyan Arab Jamahiriya, Luxembourg, Mauritania, Morocco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Tunisia, Turkey

PolyOne Distribution

PolyOne Distribution is a global distribution company. Contact PolyOne Distribution for availability of individual products by country.

电话: 800-894-4266

Web: <http://polyonedistribution.com/>

供货地区: Global

