

Technical Data

产品说明

20% Glass Reinforced Polybutylene Terephthalate Blend with Low Warpage Characteristics

总体

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Processing - Blow Molding (English) • Processing - Gas Injection Molding (English) • Processing - Injection Molding (English)
UL 黄卡 ²	• E41938-257777
搜索 UL 黄卡	• DuPont Performance Polymers • Crastin®
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲 • 非洲和中东 • 欧洲 • 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量
机构评级	• UL 未评级
加工方法	• 注射成型
部件标识代码 (ISO 11469)	• >PBT+ASA-GF20<
树脂ID (ISO 1043)	• PBT+ASA-GF20

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	1.35 g/cm³	1.35 g/cm³	ISO 1183
机械性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
拉伸模量	1.02E+6 psi	7000 MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (断裂)	15700 psi	108 MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	2.5 %	2.5 %	ISO 527-2
弯曲模量	899000 psi	6200 MPa	ISO 178
弯曲应力	23200 psi	160 MPa	ISO 178
冲击性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (73°F (23°C))	3.3 ft-lb/in²	7.0 kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (73°F (23°C))	24 ft-lb/in²	50 kJ/m²	ISO 179/1eU
悬臂梁缺口冲击强度 (73°F (23°C))	3.3 ft-lb/in²	7.0 kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
热变形温度			
66 psi (0.45 MPa), 未退火	401 °F	205 °C	ISO 75-2/B
264 psi (1.8 MPa), 未退火	302 °F	150 °C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁴	437 °F	225 °C	ISO 11357-3
可燃性	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
可燃性等级 (0.0591 in (1.50 mm))	HB	HB	IEC 60695-11-10, -20

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 10°C/min



购买地点

供应商

DuPont Performance Polymers
Wilmington, DE USA
电话: 302-999-4592
Web: <http://plastics.dupont.com/>

分销商

Biesterfeld Plastic GmbH

Biesterfeld Plastic GmbH is a Pan European distribution company. Contact Biesterfeld Plastic GmbH for availability of individual products by country.

电话: +49-40-32008-0

Web: <http://www.biesterfeld-plastic.com/>

供货地区: Algeria, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Egypt, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Libyan Arab Jamahiriya, Luxembourg, Mauritania, Morocco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Tunisia, Turkey

PolyOne Distribution

PolyOne Distribution is a global distribution company. Contact PolyOne Distribution for availability of individual products by country.

电话: 800-894-4266

Web: <http://polyonedistribution.com/>

供货地区: Global

