

Kepital® NX-20

聚甲醛 (POM) 共聚物

KEP Americas

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Speical lubricant formulated with a lubricant package. NX-20 shows excellent performance in reducing noise, lowering friction coefficient and wear amount.

总体

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet		
搜索 UL 黄卡	• Kepital®		
供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	
添加剂	• 润滑剂		
特性	• 低摩擦系数 • 共聚物	• 降噪 • 耐磨损性良好	

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	1.37 g/cm³	1.37 g/cm³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率)	13 g/10 min	13 g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
拉伸应力 (断裂, 73°F (23°C))	7980 psi	55.0 MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂, 73°F (23°C))	23 %	23 %	ISO 527-2
弯曲模量 (73°F (23°C))	326000 psi	2250 MPa	ISO 178
弯曲应力 (73°F (23°C))	11000 psi	76.0 MPa	ISO 178
硬度	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
洛氏硬度 (M 级)	79	79	ASTM D785
热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
熔融温度	329 °F	165 °C	DSC

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。



购买地点

供应商

KEP Americas
Coppell, TX USA
电话: 888-KEPITAL (888-537-4825)
Web: <http://www.kepital.us/>

分销商

请联系供应商以便为 Kepital® NX-20 查找分销商

