

Hytrel® 40CB

THERMOPLASTIC POLYESTER ELASTOMER

DuPont Performance Polymers

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Black Polyester Elastomer Concentrate Developed for Protection Against Light Degradation

总体

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing - Extrusion (English) • Processing - Injection Molding (English) • Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English)		
搜索 UL 黄卡	• DuPont Performance Polymers • Hytrel®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
用途	• 薄膜 • 吹塑成型应用	• 片材 • 型材	
形式	• 粒子		
加工方法	• 薄膜挤出 • 吹塑成型 • 挤出	• 浇铸 • 片材挤出成型 • 涂层	• 型材挤出成型 • 注射成型
部件标识代码 (ISO 11469)	• >TPC-ET<		
树脂ID (ISO 1043)	• TPC-ET		

热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
熔融温度 ³	309 °F	154 °C	ISO 11357-3
电气性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
体积电阻率	> 1.0E+15 ohm·cm	> 1.0E+15 ohm·cm	IEC 60093
介电强度	860 V/mil	34 kV/mm	IEC 60243-1
耗散因数			IEC 60250
100 Hz	6.0E-3	6.0E-3	
1 MHz	0.010	0.010	
漏电起痕指数	300 V	300 V	IEC 60112

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。

³ 10°C/min



购买地点

供应商

DuPont Performance Polymers
Wilmington, DE USA
电话: 302-999-4592
Web: <http://plastics.dupont.com/>

分销商

PolyOne Distribution
PolyOne Distribution is a global distribution company. Contact PolyOne Distribution for availability of individual products by country.
电话: 800-894-4266
Web: <http://polyonedistribution.com/>
供货地区: Global

